


Lakier ogniochronny UNIEPAL – DREW SPECIAL FR do drewna i sklejki

Nazwa produktu	UNIEPAL DREW SPECIAL FR lakier ogniochronny do powierzchni drewnianych i drewnopochodnych: sklejki, płyt wiórowych i płyt OSB	
Dokumenty odniesienia	<ul style="list-style-type: none"> • Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0489 z 29/06/2018 • Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/16/2018 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1020-CPR-010040116 • Posiada Atest Higieniczny • Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji 	
Zastosowanie	<p>Lakier przeznaczony jest do stosowania jako wyrób uniepalniający, w celu poprawienia reakcji na ogień wyrobów budowlanych z drewna lub drewnopochodnych, z wyłączeniem podłóg. Może być nakładany na dowolne podłoża drewniane (z wyłączeniem drewna egzotycznego) lub drewnopochodne o grubości co najmniej 12 mm. Powłoka lakiernicza jest zabezpieczona przed korozją biologiczną. Przeznaczony również do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunków drewna krajowego.</p>	
Klasyfikacja reakcji na ogień	Wyroby pokryte lakierem UNIEPAL-DREW w ilości co najmniej 200 g/m ² , zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności jako niezapalne B-s1,d0	
Klasyfikacja NRO	Okładzina ścienna z drewna o grubości co najmniej 20 mm i gęstości co najmniej 450 kg/m ³ oraz płyty OSB o grubości co najmniej 12 mm, pomalowane lakierem UNIEPAL-DREW w ilości co najmniej 200 g/m ² , zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniająca ognia	
Przygotowanie lakieru:	<ul style="list-style-type: none"> • Wyrób bardzo starannie wymieszać przed użyciem. • Jeśli występuje zjawisko nitkowania, lepkość lakieru można zmniejszyć przez dodatek ksylenu lub benzyny lakowej w ilości nie przekraczającej 10 %. 	
Przygotowanie podłoża:	<ul style="list-style-type: none"> • Zaszpachlować wszelkie defekty powierzchni, oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże. • Lakier należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotności względnej nie przekraczającej 20%. • Po wyschnięciu lakier tworzy bezbarwną powłokę nie zmieniając koloru drewna. 	

Lakier ogniochronny UNIEPAL – DREW SPECIAL FR do drewna i sklejk

Aplikacja:	<ul style="list-style-type: none"> • Lakier nanosić w temperaturze powyżej 10 °C. • Przed rozpoczęciem właściwych prac zaleca się wykonanie próby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametrów aplikacji (wydajność, rozlewność, czas schnięcia i in.). • Na płaszczyzny pionowe i poziome lakier nanosić dwu lub trzykrotnie w ilości całkowitej co najmniej 200 g/m². • Grubość pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekraczać 60 µm. Ostateczna grubość powłoki powinna wynosić min. 120 µm. • Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami jest uzależniony od temperatury i wilgotności otoczenia. • W temperaturze 23°C (± 2) i wilgotności względnej 50% (± 5) drugą warstwę można nakładać po 16 godzinach, trzecią po całkowitym wyschnięciu poprzednich warstw. • W przypadku gdy istotna jest wysoka estetyka wykończenia drewna zaleca się wykonać pierwsze naniesienie cienką warstwą, a po wyschnięciu przeszlifować materiałem ściernym o gradacji > 240 celem usunięcia włosków. • Bezpośrednio po zakończeniu prac należy dokładnie oczyścić narzędzia natryskowe lub pędzel ksylenem lub benzyna lakową.
Inne informacje, uwagi:	<ul style="list-style-type: none"> • Produktu nie stosuje się do gatunków drewna egzotycznego. • Wydajność: max 5 m²/l przy całkowitym wymalowaniu w zależności od chłonności podłoża. • Rozpuszczalność: nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w niektórych rozpuszczalnikach organicznych. • Po wyschnięciu tworzy bezbarwną powłokę nie zmieniając koloru drewna. • Powierzchnie pokryte innymi lakierami mogą zmienić klasyfikację ogniową. • Lakier nie nadaje się do malowania podłóg. • Całkowitą ogniochronność uzyskuje się po okresie 72 godzin od pomalowania po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika. Warunek: pełne utwardzenie lakieru. • Nie dopuścić do osadzania się składników lakieru. Mieszać przed użyciem i w trakcie malowania. • Nie mieszać z innymi lakierami
Stan techniczny	<ul style="list-style-type: none"> • Powłoki należy sprawdzić przynajmniej raz na 12 miesięcy. • W przypadku uszkodzeń mechanicznych (np. zadrapania, rysy, pęknięcie drewna) lub chemicznych (np. agresywne opady, ptasie odchody) należy ubytki uzupełnić.
Magazynowanie:	<ul style="list-style-type: none"> • Przechowywać i przewozić w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze: powyżej +5 ÷ 30°C. • W miejscach magazynowania przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia.

Lakier ogniochronny UNIEPAL – DREW SPECIAL FR do drewna i sklejk

Transport:	<ul style="list-style-type: none"> • Dowolne środki transportu na warunkach zwolnienia z ADR. • UN: 1263
Środki ostrożności:	<p>Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pomieszczenia po malowaniu wietrzyć do zaniku zapachu, po tym czasie nadaje się ono do użytkowania.</p> <p>Produkt łatwo palny. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu- nie palić tytoniu. Nie wdychać par. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę. Zawartość LZO: max 400 g/l</p>
Producent / Zakład produkcyjny:	<p>Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ADW" Sp. z o.o. ul. Zbożowa 2, 43-175 Wry tel. +32 218 71 85 fax.: +32 323 00 85</p>
Dostępne opakowania	1; 5; 12 litrów
Dokument stworzono	24.08.2018r.